



# KLEIBERIT STP-Montageklebstoffe

Elastisches Fixieren, Kleben und Montieren mit innovativer Technologie



## PRODUKTINFORMATION



- breites Haftungsspektrum
- gute Nasshaftung
- hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- dauerelastisch
- überstreichbar
- blasenfreie Aushärtung



### KLEBCHEMIE

M. G. Becker GmbH & Co. KG  
Max-Becker-Str. 4  
76356 Weingarten  
Tel. +49 7244 62-0  
Fax +49 7244 700-0  
[www.kleiberit.com](http://www.kleiberit.com)



### KLEIBERIT STP-Klebstoffe

Klebstoffe auf Basis silanterminierter Polymere (STP-Klebstoffe) erzeugen hochbelastbare Verbindungen und werden zunehmend beliebter. Die hohe Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten und die hervorragenden Verarbeitungseigenschaften machen diese Klebstoff-Systeme zu echten Allroundern. Eingesetzt werden STP-Klebstoffe bei Montage- und Dichtungsanwendungen.

- vielfältig anwendbar auf diversen Untergründen
- gute Nasshaftung
- überstreichbar
- sehr hohe Anfangsfestigkeit
- dauerelastisch
- außergewöhnliche Resistenz gegen Witterung und UV-Licht
- schnelle & blasenfreie Aushärtung

### ANWENDUNGSGEBIETE

Im handwerklichen Bereich haben sich STP-Klebstoffe bereits bei vielen Anwendungen bewährt. Mit enormer Klebkraft verbinden diese Klebstoffe unterschiedlichste Materialien. Typische Anwendungen sind Montageklebungen von: Fußböden, Fußbodenleisten, Dekorelementen sowie Lüftungs- und Kabelkanälen. Auch in Sanitärräumen erzielen STP-Klebstoffe ausgezeichnete Ergebnisse. Alltägliche Gebrauchsgegenstände wie Haken, Aufhänger oder Spiegel werden zuverlässig auf diversen Untergründen wie Fliesen, Gips oder Naturstein montiert.



**KLEIBERIT 584.0** und **KLEIBERIT 600.0** sind zwei universell einsetzbare, dauerelastische und schnell abbindende Montageklebstoffe für den Innen- und Außenbereich. Diese 1-Komponenten-Systeme vernetzen mit Luftfeuchtigkeit und bieten ein breites Haftungsspektrum.

- gute Nasshaftung
- UV-, alterungs- und witterungsbeständig
- breites Haftungsspektrum
- überstreichbar
- dauerelastisch







Mit **KLEIBERIT 601.1** (High Tack) und **KLEIBERIT 601.2** (Allrounder) erweitern wir unser Portfolio im Bereich der Montageklebstoffe.

- Naturstein verträglich
- UV- und witterungsbeständig
- dauerelastisch
- hart-elastisch
- sehr emmissionsarm gemäß GEV Emission-Einstufung

### KLEIBERIT 601.1

- sehr gute Anfangshaftung
- Spiegelverklebung nach DIN EN 1306

### HERVORRAGENDE MECHANISCHE KENNWERTE

	<b>KLEIBERIT 584.0</b> weiß	<b>KLEIBERIT 600.0</b> transparent	<b>KLEIBERIT 601.1</b> High Tack	<b>KLEIBERIT 601.2</b> Allrounder
Hautbildungszeit (bei 20°C & 50% rel.LF)	25 ± 10 Minuten	25 ± 10 Minuten	8 Minuten	ca. 8 Minuten
Dichte	1,46 g/cm <sup>3</sup>	1,01 g/cm <sup>3</sup>	ca. 1,60 g/cm <sup>3</sup>	ca. 1,54 g/cm <sup>3</sup>
Farbe	weiß	transparent	grau, weiß, beige	natur
Härte Shore A	ca. 50	ca. 40	ca. 80	ca. 70
Zugfestigkeit	ca. 2,5 N/mm <sup>2</sup>	ca. 1,5 N/mm <sup>2</sup>	ca. 3 N/mm <sup>2</sup>	ca. 2,5 N/mm <sup>2</sup>
Dehnung	ca. 200 %	ca. 150 - 200 %	ca. 150 %	ca. 150 %
Gebindegrößen	300 ml/430 g Kartuschen 	300 ml/300 g Kartuschen 	280 ml/448 g Kartuschen  	280 ml/442 g Kartuschen  

Andere Gebindegrößen sind auf Anfrage möglich.